

■ SON KATLAR ■ TOP FLOORS ■ ЗАВЕРШИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ



20302-INNOPUR FLOOR PU TOPCOAT ACR-2K

Çift bileşenli, solvent içeren, akrilik-polyester reçine esaslı, alfatik, son kat poliürea boyası

TANIM: Düz, parlak veya mat görünümlü sonkat renkli zemin malzemesi olarak çok katmanlı veya ince tabaka sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, alifatik akrilik polyester reçine esaslı, iki bileşenli, yüksek UV dayanımlı, hızlı kirlenen bir malzemedir.

KULLANIM YERİ:

- Dış mekan uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü zemin kaplaması için son kat koruyucu boya olarak kullanılır.
- Beton, çimento ve epoksi derzlerinde, her türlü endüstriyel zeminlerde,
- Galvanizli, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeylerde,
- PVC zeminlerde,
- Dış cephe yalıtım malzemelerinde koruyucu sonkat boya olarak.

AVANTAJLARI:

- Havasız sprej uygulamalar için uygundur
- Dizel yağı ve benzin gibi birçok kimyasala dayanıklı,
- Yüksek aşınma direnci,
- Sert esnek yapı,
- Yüksek UV dayanımı.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ:

Yüzey Hazırlığı:

Zemin yüzeyi temiz ve sabit olmalıdır. Bir önceki astar veya baz katın üst katının bekleme süresine dikkat edilmelidir.

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey KURU olmalıdır.

Mukavemet:

Mekanik olarak, orta ila yüksek yükün mekanik etkisine karşı dayanıklıdır. Ve termal olarak, nemli sıcaklıkta (ayrıca kimyasal ve mekanik etki olmadan) + 80 ° C'ye ve kuru sıcaklıkta + 120 ° C'ye kadar dayanır.

Uygulama Koşulları:

- Havanın bağıl nemi maksimum% 75 olmalı ve uygulama (ortam ve yüzey) sıcaklığı 5 ila 35 ° C arasında olmalıdır.
- Dış mekanlarda uygulanması halinde, uygulamadan 48 saat önce ve sonra yağmurlu olmamalıdır.
- Yüzey sıcaklığı daha sonra çiğ noktasının 3 ° C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi Çiğlenme Noktası tablosu için firmamızı arayınız.

Karıştırma Prosedürü:

İki bileşenli bir üründür ve bu nedenle, kap ömrü dikkate alınarak kullanılacak miktar için belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışım için ürün sıcaklığının 15 ° C'den düşük olmamasına dikkat edin. A bileşeni, mekanik bir karıştırıcı kullanılarak hızlı bir şekilde karıştırılmalı ve daha sonra karışım oranına dikkat edilerek sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri, homojen bir karışım elde edene kadar mekanik bir karıştırıcı kullanılarak en az 3 dakika karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışımın, karışımın kap ömrü boyunca tüketildiğinden emin olun.

Yüzey Uygulaması:

Uygulanmaya hazır hale getirildikten sonra, karışım tercihen ıslak film tarağı tarafından kontrol edilen arzu edilen kuru film kalınlığını elde etmek için boya sisteminde belirtilen miktarda veya böyle bir miktarda havasız sprej veya rulo ile uygulanır. Katlar arasındaki bekleme süresi en az 6 saat (20 ° C) ve en fazla 5 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen üst kaplama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Yaklaşık 7 gün içinde tam mekanik ve kimyasal dayanıma ulaşır.

Temizleme: Selülozik veya Poliüretan tiner.

TÜKETİM:

- 1.Kat..... 100-150 g/m2
2.Kat..... 100-150 g/m2

AMBALAJ BİLGİLERİ: 16,5 kg (comp. A:15kg comp. B:1,5kg)

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın. Bileşen A için ürünün raf ömrü 1 yıl ve orijinal kabında açılmadan düzgün bir şekilde saklandığında Bileşen B için 6 aydır

SAĞLIK / GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Kullanmadan önce ilgili AB direktiflerine göre hazırlanan Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına (MSDS) bakın.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Görünüm	Parlak/Mat
Renk	Ral renkleri
Yoğunluk	1,20 ± 0,05 kg/l (A+B)
Karışım oranı	10:1 (A: B –Ağırlıkça)
Katı madde (hacimce)	%51 (A+B)
Pot Life süresi (+25°C)	2 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi (20°C)	6 saat
Yaya trafiği (20°C)	1 gün
Tam kürlenme (20°C)	7 gün
Taber aşınma direnci	40 mg (tam kürlenme sonrası)