

INNOPUR COURT FLOOR AC-350

Akrilik latex bağlayıcı, tenis kortu zeminleri için geliştirilmiş, şeffaf son kat koruyucu vernik (ŞEFFAF KAPLAMA)



INNOPUR COURT FLOOR AC-350, şeffaf/rengli, özellikle INNOPUR COURT FLOOR AC-300/310 üzerine uygulanması için geliştirilmiş tek komponentli bir akrilik latex polimer verniktir.

KULLANIM YERLERİ: tenis kortları, voleybol ve basketbol sahalarında INNOPUR COURT FLOOR AC-300/310 üzerine uygulanmak suretiyle yüksek dayanımlı yüzeyler oluşturur. Özellikle yeni kaplanmış zeminlerde çok iyi sonuç verir.

AVANTAJLARI

- ✓ Kolay uygulanır.
- ✓ Solventsiz olduğundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Renk	Süt görünümlü, ince film halinde şeffaf
Kaplayabileceği Alan:	0,250 kg/m ² (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları:	20°C'de %70 bağıl nemde
Katlar arası bekleme süresi:	Yaklaşık 2 saat
Tahmini Kürlenme Süresi:	minimum 2 saat
Viskozite (20°C):	12 sn
Karışım Yoğunluğu (20°C):	1.02 gr/cm ³
Katı Madde İçeriği:	Ağırlıkça %20

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

YÜZEY HAZIRLIĞI

INNOPUR COURT FLOOR AC-350, uygulanacak akrilik yüzeyler kir ve tozlarından arındırılmış olmalı, aderansı zayıflatan yağ ve yağ esaslı materyaller yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA METODLARI

INNOPUR COURT FLOOR AC-350, kısa tüylü ruloyla zemine ince film halinde uygulanmalıdır. INNOPUR COURT FLOOR AC-350, uygulamasını bir kat yapılmasını tavsiye eder.

SARFIYAT

INNOPUR COURT FLOOR AC-350, kullanıma hazır bir üründür. 1 kg ürünle 6,5 m² zemin verniklenebilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ INNOPUR COURT FLOOR AC-350, kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- ✓ İç mekânlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekânlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.
- ✓ INNOPUR COURT FLOOR AC-350, su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

AMBALAJ

50 KG

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

INNOPUR COURT FLOOR AC-350

Akrilik latex bağlayıcı, tenis kortu zeminleri için geliştirilmiş,
şeffaf son kat koruyucu vernik (ŞEFFAF KAPLAMA)
RAF ÖMRÜ



Uygun depolama koşullarında 15-25°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.