

INNOPUR COURT AC-250

Akrilik latex bağlayıcı, tenis kortu zeminleri için geliştirilmiş, kauçuk tozu içeren alt katman
(AKRİLİK CUSHION KAPLAMA 0,5-1 mm)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

INNOPUR COURT AC-250 CUSHION özel granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı latex bağlayıcı içeren pigmentsiz spor sahası altyapı malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ :

INNOPUR COURT AC-250 CUSHION Akrilik Resurfacer üzerine 3 ila 10 kat uygulanır.Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 0,5-1 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :

Renk :Siyah
Kaplayabileceği Alan :0,550 kg/m2(Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları :20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini Kürlenme Süresi :Yaklaşık 2 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını artırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 50°C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI :

Herhangi bir Tenis Kort sistemi uygulamasından önce yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14-21 gün, kürünü yapmış olması gerekir.

YÜZEY ŞARTLARI :

CUSHION'ın uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

SARFIYAT :

CUSHION 'un maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları :

CUSHION 50 kg.

Su 10 kg.

Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.

UYGULAMA REHBERİ:

Sistem Şartları :

CUSHION minimum 2 kat uygulanmalıdır.CUSHION 'un her katı daha homojen ve sıkı bir CUSHION sistem oluşmasını sağlar. Akrilik Resurfacer üzerine CUSHION uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Akrilik Resurfacer bilgi föyüne bakınız.

İNNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
İNNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş

INNOPUR COURT AC-250

Akrilik latex bağlayıcı, teniz kortu zeminleri için geliştirilmiş, kauçuk tozu içeren alt katman (AKRİLİK CUSHION KAPLAMA 0,5-1 mm)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

Uygulama :

INNOPUR COURT AC-250 CUSHION kauçuk squeege (gel beri) aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır.Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir.Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kirlenme Zamanı :

INNOPUR COURT AC-250 CUSHION uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK :

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

Hava Şartları:

INNOPUR COURT AC-250 CUSHION kesinlikle yağmurlu ve nemli havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 50°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

İNNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
İNNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş