

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



71

CE
2765-CPR-0186



ISO 10002 ISO 14001
ISO 9001:2015 ISO 18001 OHSAS



20110-AQUA GUARD THERMO PAINT-1K

Su bazlı özel dolgular ile modifiye edilmiş,
esnek su geçirimsiz çatı kaplamasıdır

TANIMI Su bazlı özel dolgular ile modifiye edilmiş, esnek su geçirimsiz çatı kaplamasıdır. Dış şartlara karşı dayanıklıdır. Suya dayanıklılığı yüksektir ve su itici özelliği vardır. Esnekliği son derece yüksektir ve binanın nefes almasına müsaade eder. Ultraviyole dayanımı yüksek iç ve dış cephe boyasıdır. Ürün içerisinde bulunan mikro seramik ve cam kürecikler sayesinde ısıyı yansıtma özelliğinden dolayı %10-15 enerji tasarrufu sağlar. Güneş ışınlarının ve UV ışınlarının geri yansımaya özelliğine sahiptir.

TÜKETİM: 1,5-2 kg/m2 iki kat uygulama

KULLANIM ALANLARI:

- Binaların çatılarında
- Beton karolar,
- Metal çatılar,
- Poliüretan köpükler,
- Shingle çatılar,
- Beton çatılar
- Galvaniz metalden imal edilmiş çatılar
- Ticari binalar, oteller, ofis binaları
- Fabrikalar.

ÖZELLİKLERİ;

- Kullanıma hazır.
- Tek bileşenli
- Mükemmel su geçirmezlik
- Pratik ve kolay uygulanabilirlik
- Su bazlı
- Radyan ısıyı geçirmez.
- %25-35'e varan enerji tasarrufu sağlar.
- İşçilik giderleri düşük uygulaması kolay ve kısadır.
- Duvarda nem ve küf oluşumunu engeller.
- Kir tutmaz, kolay temizlenir.
- Yanmazlık özelliği vardır.

UYGULAMA VE YÜZEY HAZIRLIĞI;

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onarılacak şekilde hazırlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin, tek kat astarlama yapılır. Astarlanmış yüzey üzerine ürün inceltmeden yüzeye iki kat uygulanır. Uygulama katları birbirine çapraz olarak uygulanmalıdır. Uygulanmış yüzey 24 saat süre içinde dona maruz bırakılmamalıdır.

UYGULAMA;

- Hazır bir malzemedir; Isıtma, inceltme gerektirmez.
- Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.
- Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
- Püskürtme, fırça veya rulo ile uygulanır.
- Nihai kürlenme 24 Saat'te gerçekleşir.
- En az iki kat uygulama yapılması gerekmektedir.
- İkinci kat uygulamaya en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Yağışlı havalarda veya 5°'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT:

Plastik ambalajda 18 kg sıvı kullanıma hazır halde sunulmuştur.

TEMİZLİK; Aletler ve ekipmanlar su ile temizlenir.

RAF ÖMRÜ;

Kuru açılmamış orijinal ambalajlarında ve +5-25 °C sıcaklıklarda en az 12 ay saklanabilir. Bir kez açıldığında, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Donma koşullarından koruyun.

UYARI VE ÖNLEMLER;

- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır
- Bu ürün basınçlı su yalıtımı için uygun değildir.
- Yeni uygulanmış malzeme 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır
- Güneş ışınlarına maruz kalacak uygulamalarda kalınlık en az 1 mm olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altında ki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır. +10°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye toz ve su katarak kullanmaya çalışmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arasında
Yeniden kaplanabilirlik süresi	(+23°) 24 saat
Uygulama aletleri	Fırça-Püskürtme-Rulo
Renk özellikleri	Beyaz ve ral renkleri
Tam kuruma süresi	(+23°C) 24-48 saat

www.innovapolimer.com www.innovapolimer.com.tr