

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



77

CE
2765-CPR-0186



ISO 10002 ISO 14001
ISO 9001:2015 ISO 18001 OHSAS



20113-AQUA GUARD CEMENT SUPER-2K (YARI ELASTİK)

Çimento esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcı

TANIMI Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, yarı elastik su yalıtım harcı

AVANTAJLARI

- Geliştirilmiş, kolay ve rahat uygulama özellikleri.
- Seramik uygulamasına hızlı geçiş imkânı.
- Banyo, mutfak ve balkonlarda güvenli kullanım

UYGULAMA ALANI

Tüm yapılarda, özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
- Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız

UYGULAMA SINIRI

- Ahşap, sunta kontrplak ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmaz.
- İçme suyu depoları ve teraslarda uygulanmaz.
- Direk güneş ışığına maruz kalabilecek yerlerde çıplak bırakılmamalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Uygulanabilecek kat adedi: 2-3 kat.
- Harcın kullanılabilme süresi: max. 2 saat.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: min. 6 saat.
- Üzerine seramik uygulanması için beklenilmesi gereken süre: min 3 gün.
- Mekanik mukavemet kazanma süresi: 3 gün.
- Su geçirimsiz hale gelme süresi: 7 gün.
- Tam kuruma süresi: min 48 saat.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Islak hacim uygulamalarında hareketli noktalar ile dikey ve yatay köşeler aqua guard köşe yalıtım bantları ile desteklenmelidir.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle direkt güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır. Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
- Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulamanın üzerinden 3 gün geçmeden seramik vb. kaplama uygulamasına geçilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır

UYGULAMA ŞARTLARI

- Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

- Her bir kat için, 5 kg.'lık sıvı bileşene 20 kg.'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır.
- Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.
- Fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye min 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır.
- Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir

TÜKETİM: 2 mm kalınlık için 3,5-4 kg/m²

AMBALAJ: Net 20 kg'lık kraft torba ve 5 kg'lık plastik bidon.

RENK: Gri.

UYGULAMA ALETLERİ: El mikseri, fırça, mala.

RAF ÖMRÜ: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Sıvı bileşen dondan korunmalıdır.