

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



59

CE
2765-CPR-0186



ISO 10002 ISO 14001
ISO 9001:2015 ISO 18001 OHSAS



20103-AQUA GUARD ANTI HUMIDITY PAINT-1K

Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir NEM-KÜF yalıtım boyası.

TANIMI Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir NEM ve KÜF yalıtım boyası.

TÜKETİM: Minimum toplam tüketim: 0,5 -0,8 kg/m2

KULLANIM ALANLARI:

- Islak ve nemli, duvarlarda
- Boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda
- İç ve dış duvarlarda,
- Bodrum kat duvarlarında,
- Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde,
- Tünellerde,
- Binaların kuzey cephelerinde,
- Rutubet ve nem sorunlarında.

ÖZELLİKLERİ:

- Her türlü ıslak, nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir. Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder.
- Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, asla kalkmaz, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir.
- UV den ve yağmurdan sudan, tuzdan etkilenmez.
- İç ve dış duvarlarda, binalarının su basmalarında, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde, kuzeye bakan -kullanıldığı yüzeyde mükemmel suya dayanım gösteren film tabakaları oluşturur.
- Boya ya da duvar nemli hatta ıslak bile olsa yüzeye çok sıkı tutunarak hızla kurur ve yalıtım sağlar.
- Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların su basmalarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır.
- Nem boyası sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir tabaka oluştururken aynı zamanda duvarın bünyesine işleyerek içerideki nemi özel kimyasalları sayesinde kurutur. Böylelikle uygulandığı duvarın içinde de kurumayı sağlamış olur.
- Nem boyasının hiçbir yan etkisi yoktur. Bu yüzden uygulama yapılacak yüzey ya da malzemelere kimyasal bir zarar vermez.
- NEM boyası kullanıma hazır haldedir,
- Astar gerektirmez.
- Uygulama yapılacak yüzey, nemli, rutubetli, ya da kuru olabilir.
- Boyalı, boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir.

UYGULAMA VE YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onarılacak şekilde hazırlanmalıdır. Hazır bir malzemedir; Isıtma, inceltme gerektirmez. Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır. Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. Fırça veya rulo ile uygulanır. Nihai kürlenme 5 günde gerçekleşir.

UYGULAMA:

- Hazır bir malzemedir; Isıtma, inceltme gerektirmez.
- Malzeme çok iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.
- Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
- Fırça veya rulo ile uygulanır.
- Nihai kürlenme 5 günde gerçekleşir.
- En az iki kat uygulama yapılması gerekmektedir.
- İkinci kat uygulamaya en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Yağışlı havalarda veya 5°'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT: Plastik ambalajda 5 kg sıvı kullanıma hazır halde sunulmuştur.

TEMİZLİK: Aletler ve ekipmanlar su ile temizlenir.

RAF ÖMRÜ:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.

UYARI VE ÖNLEMLER:

- Uygulama yapılan alan mutlaka iyi havalandırılmalıdır
- Yeni uygulanmış malzeme 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır.
- 5°'nin altında, yağmurlu ve sisli havalarda uygulanmamalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız ve ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altında ki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İçerik	Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, tek komponentli
Renk	Beyaz
Viskozite (25°C, mPa.s)	2000- 4000
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	70 ± 2
Kuruma süresi	24 saat
Su basıncı dayanımı (0,28 kg/cm)	4psi